Konrad Hornschuch AG, Salinenstraße 1, 74679 Weißbach

TL-Produktdaten
PP649110 2

Material
F6494017 skai Neptun Pescara offwhite
Diese Produktdaten gelten für alle Farben der oben genannten Materialbezeichnung.
Eine Materialnummer ist stellvertretend aufgeführt.

Produktbeschreibung/Eigenschaften

Erfüllt die Brandschutznormen:
EN 1021-1+2*
BS 5852 IS-0+1*
IMO FTPC Teil 8*

-langlebig
-pflegeleicht
-abriebsfest
-reiß-und weiterreißfest
-UV-beständig
-ölbeständig
-salzwasser-und chlorwasserbeständig
-desinfektionsmittelbeständig
-bewitterungsstabil durch
"nanoprofile"-Oberfläche

Materialzusammensetzung:
ca. 2% Nano-Compound
ca.88% PVC-Compound
ca.10% PES-Gestrick

* Verbundprüfung, Prüfaufbau auf Anfrage

TL-Produktdaten
PP649110 2

Material
F6494017 skai Neptun Pescara offwhite

Spezifikation

Klass.	Merkmal Methode		ME	Untere Grenze	Sollwert	Obere Grenze
	Flächengewicht, gesamt DIN/EN/ISO 2286-2		g/m²	780	830	880
	Dicke, gesamt i.A.DIN/EN/ISO2286-3[30mm/4.8-5.2kPa]		mm	1,00	1,15	1,30
	Höchstzugkraft (Fmax) DIN EN ISO 1421 / 2 N Vorkraft	L	N	400		

Konrad Hornschuch AG | Salinenstraße 1 | 74679 Weißbach | Germany
Telefon +49 7947 81-0 | Fax +49 7947 81-300 | www.hornschuch.com
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Johannes Suttmeyer | Registergericht: Amtsgericht Stuttgart | HRB 590167 | USt-IdNr. DE146278564
Vorstand: Dr. Dirk Leiss
Commerzbank AG, Heilbronn | IBAN DE02 6204 0060 0215 1272 00 | SWIFT-BIC COBADEFFXXX
Division ContiTech of Continental AG

TL-Produktdaten
PP649110 2

Material
F6494017 skai Neptun Pescara offwhite

Klass.	Merkmal Methode		ME	Untere Grenze	Sollwert	Obere Grenze
	Weiterreißfestigkeit	L				
	DIN EN ISO 4674-1 B		N	35		
	Reibechtheit	[Trocken]				
	DIN/EN/ISO105-X 12		GM-Stu	4,5		
	Reibechtheit	[Nass]				
	DIN/EN/ISO105-X 12		GM-Stu	4,5		

Anwendung/Verarbeitung

Geeignet für alle Arten von Polsterungen und Bespannungen im Outdoorbereich ,speziell für die Außenanwendung auf Booten und Yachten.
Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen,Heften,Kleben,Nageln).
Bitte keine eingefärbten
Kleber oder Lösemittelkleber verwenden. Bei dunklen Farben kann ein leichter
pull-up-Effekt auftreten.

Lagerungsempfehlungen

Vor direkter Sonnen- und Lichteinwirkung geschützt, kühl und trocken lagern bei einer Temperatur von 20+/-10°C.

Reinigungsempfehlung

Für dauerhafte Freude an ihrem skai Material bitte regelmäßig reinigen.Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste.
Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden.

Bitte keine scheuernden Reinigungsmittel, organische Lösungsmittel oder Zubereitungen (wie z.B. Poliermittel, chem. Reinigungsmittel) verwenden. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Materialien von jeglicher Gewährleistung ausgenommen sind.

Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Stand der Technik weitergeben, sind unverbindlich. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Dies gilt insbesondere für alle Komponenten, die zusammen mit unserem Produkt verarbeitet werden und deren Verträglichkeit im Verbund.

Revisionsstand: 28.10.2019
Ausgabedatum : 22.07.2020

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift.